

الخصائص التركيبية لأغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة  
المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري  
أسرار جبار موات (1) أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)

Received: 4/7/2021

Accepted: 11/7/2021

Published: 2021

الخصائص التركيبية لأغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة  
المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري

أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)

أسرار جبار موات (1)

قسم الفيزياء

قسم الفيزياء

كلية العلوم - جامعة ديالى

كلية العلوم - جامعة ديالى

مستخلص البحث:

تم في هذا البحث دراسة الخصائص التركيبية لأغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري (CSP) على قواعد زجاجية بدرجة حرارة 400°C) وبنسب تشويب مختلفة من كبريتيد الكاديوم % (0,2,4,6,8). أوضحت نتائج حيود الأشعة السينية (XRD) أن الأغشية ذات تركيب متعدد التبلور وأتجاه سائد (200) وأن غشاء أكسيد المغنيسيوم (MgO) الرقيق ذو تركيب بلوري مكعب (Cubic) وعند التشويب بكبريتيد الكاديوم يظهر طور بلوري سداسي (Hexagonal) يزداد وضوحاً بزيادة نسبة التشويب ، أما دراسة طبوغرافية السطح التي تمت باستعمال المجهر الإلكتروني الماسح الباعث للجال (FE-SEM) أظهرت أن سطوح الأغشية تتكون من حبيبات نانوية بتركيب شبيهة بالقرنابيط (Cauliflower) وأن الحجم الحبيبي يقل بزيادة نسبة التشويب .

الكلمات المفتاحية : MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub> ، التحلل الكيميائي الحراري ، أغشية رقيقة ، تشويب ، متعدد التبلور ، طبوغرافية.

المقدمة:

تجذب الأغشية الرقيقة الانتباه نظراً لخصائصها الفريدة التي مكنتها من تطوير العديد من الأجهزة الكهربائية والبصرية [ 1 ] . عمل العديد من الباحثين الى دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأنواع مختلفة من الأغشية الرقيقة الخاصة بمادة MgO وتشويبها أو إضافة بعض العناصر لها ، لما لها من خصائص جيدة ، مثل الشفافية البصرية الجيدة ، والمقاومة الكهربائية العالية ، والاستقرار الحراري والديناميكي الحراري ، والمقاومة الكيميائية الجيدة ، وانخفاض معامل الانكسار ، وثابت العزل الكهربائي [ 2 ] ، ويمكن تطبيقها في العديد من التطبيقات الفيزيائية في أشباه الموصلات والتوصيل الفائق والفيروكهربائية والتطبيقات البصرية الشفافة [ 3 ] ، يمكن تحضير أغشية MgO الرقيقة بواسطة طرق مختلفة مثل عملية تبخر الحزمة الإلكترونية [ 4 ] ، وترسيب البخار الكيميائي [ 5 ] ، وتقنية الاستئصال بالليزر [ 6 ] ، وطريقة الانحلال الحراري [ 7 ] وطريقة الميكروويف [ 8 ] والعمليات الأخرى. تم استخدام كبريتيد الكاديوم كشائبة في هذا البحث لما يحتويه من خصائص جيدة أذ يعتبر من أكثر أشباه الموصلات II-VI المهمة في تطبيقات الخلايا الشمسية وأجهزة الكشف الضوئية ، وكمتمحس للغاز [ 9 ] ، الترانزستورات الرقيقة [3] والعديد من الأجهزة الإلكترونية الضوئية [ 10 ] . أذ يمتلك فجوة طاقة 2.42 فولت . يهدف البحث الحالي الى استخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري لتحضير أغشية (Mg<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة بتركيزات مختلفة من كبريتيد الكاديوم ودراسة الخصائص المورفولوجية والتركيبية للأغشية المحضرة.


# الخصائص التركيبية لأغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري أسرار جبار موات (1) أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)

## الجانب العملي:

تم استعمال تقنية التحلل الكيميائي الحراري في تحضير أغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة ذات سُمك (200 nm) على قواعد زجاجية وبتركيز (0.1 M) لكل من كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكاديوم والثايوريا وبنسب تشويب % (0, 2, 4, 6, 8) من كبريتيد الكاديوم (CdS) وعند درجة حرارة قاعدة (400 °C)، بزمن رش (S10) والزمن بين رشتين متتاليتين (2 min) والمسافة العمودية بين جهاز الرش (Nozzle) وقاعدة الترسيب (30 cm)، تم استخدام الهواء كوسط ناقل عند ضغط (1.4 bar)، ولدراسة الخصائص التركيبية تم استخدام فحوصات حيود الأشعة السينية (XRD) والمجهر الإلكتروني الماسح الباعث للمجال (FESEM) لتحديد طبوغرافية السطح لكافة الأغشية قيد الدراسة.

## النتائج والمناقشة:

نتائج فحوصات حيود الأشعة السينية (XRD) (Results of X-Ray Diffraction Tests) أظهرت النتائج أن الأغشية ذات تركيب متعدد التبلور ((Polycrystalline)) من أوكسيد المغنيسيوم (MgO) ذو التركيب البلوري المكعب (Cubic crystalline structure) النقي (Pure) وأن طيف أوكسيد المغنيسيوم يتطابق مع الطيف القياسي (JCPDS 074-1225) بمستوى بلوري (Fm-3m no.225) وأبعاد بلورية ( $a=b=c=4.22 \text{ \AA}$ ) أما قيم الزوايا كانت  $[\alpha=\beta=\gamma=90^\circ]$ ، بعد عملية التشويب بنسب مختلفة (2%, 4%, 6%, 8%) من كبريتيد الكاديوم (CdS) ظهر طور بلوري سداسي (Hexagonal) آخر يُعزى السبب في ذلك إلى جسيمات كبريتيد الكاديوم ((3) [CdS Particles-Hexagonal Crystal Structure])، وكان الطور بمستوى بلوري (JCPDS 077-2306) ((P63mc no. 186)) وبأبعاد بلورية ( $a=b=4.136 \text{ \AA}$  and  $c=6.713 \text{ \AA}$ ) وزوايا ( $\alpha=\beta=90^\circ$  and  $\gamma=120^\circ$ )، وهذا الطور يكون أكثر وضوح وتبلور مع زيادة نسبة التشويب، والشكل (1) يُبين أنماط حيود الأشعة السينية لأغشية أوكسيد المغنيسيوم (MgO) النقي والمشوب بنسب مختلفة من كبريتيد الكاديوم (CdS)، والجدول (1) والجدول (2) يبينان قيم زوايا الحيود وعرض منتصف القمة والحجم البلوري والمسافات البينية الفاصلة بين المستويات البلورية ومعاملات ميلر لغشاء (MgO) وغشاء (MgCdS) المشوب بنسبة (8%) من كبريتيد الكاديوم على التوالي.



الشكل (1) : أنماط حيود الأشعة السينية لأوكسيد المغنيسيوم (MgO) النقي والمشوب بنسب مختلفة من كبريتيد الكاديوم (2%, 4%, 6%, 8% CdS).

**الخصائص التركيبية لأغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة**  
**المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري**  
**أسرار جبار موات (1) أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)**

**الجدول (1) : قيم زوايا الحيود وعرض منتصف القمة والحجم البلوري والمسافات البينية بين المستويات البلورية ومعاملات ميلر لغشاء (MgO) الرقيق .**


| 2 $\theta$ (deg)<br>Practical | 2 $\theta$ (deg)<br>Standard | FWHM<br>(deg) | D<br>(nm) | d <sub>hkl</sub> (°A)<br>Practical | d <sub>hkl</sub> (°A)<br>Standard | (hkl) |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 36.574                        | 36.862                       | 2.5089        | 7.9       | 2.4549                             | 2.4364                            | (111) |
| 42.92                         | 42.824                       | 0.4018        | 18.4      | 2.1054                             | 112.                              | (200) |
| 62.287                        | 62.167                       | 010.66        | 10.3      | 1.4894                             | 1.492                             | (220) |
| 78.597                        | 43.487                       | 0.5274        | 11.65     | 1.2162                             | 1.2182                            | (222) |

**الجدول (2) : قيم زوايا الحيود وعرض منتصف القمة والحجم البلوري والمسافات البينية بين المستويات البلورية ومعاملات ميلر لغشاء (Mg<sub>0.92</sub>CdS<sub>0.08</sub>) الرقيق .**

| 2 $\theta$ (deg)<br>Practical | 2 $\theta$ (deg)<br>Standard | FWHM<br>(deg) | D<br>(nm) | d <sub>hkl</sub> (°A)<br>Practical | d <sub>hkl</sub> (°A)<br>Standard | (hkl) |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 24.941                        | 24.837                       | 0.5823        | 13.32     | 3.5672                             | 3.5818                            | (100) |
| 26.553                        | 26.535                       | 0.4458        | 17.34     | 3.3542                             | 3.3565                            | (002) |
| 177.28                        | 28.216                       | 0.4478        | 17.2      | 3.1644                             | 3.1601                            | (101) |
| 36.943                        | 36.943                       | 0.3921        | 19.21     | 2.4312                             | 2.4364                            | (111) |
| 42.838                        | 42.964                       | 0.4922        | 15.02     | 2.1093                             | 2.11                              | (200) |
| 62.24                         | 62.24                        | 0.5803        | 11.71     | 1.4904                             | 1.492                             | (220) |
| 78.369                        | 78.74                        | 0.3897        | 15.8      | 1.2191                             | 1.2182                            | (222) |


نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح الباعث للمجال

(Results of Field Emission Scanning Electron Microscopy Tests)( FE-SEM)  
 باستخدام جهاز (FE-SEM) تم دراسة طوبوغرافية السطوح لجميع الأغشية المحضرة وأظهرت النتائج أن السطح يتكون من حبيبات متراسة شديدة الانتظام وبتراكيب شبيهة بالقرنبيط ((Cauliflower)) ، وأظهرت النتائج أن معدل الحجم الحبيبي يقل بزيادة نسبة التشويب من كبريتيد الكاديوم ، حيث كانت أعلى لقيمة للحجم الحبيبي لغشاء (35.06) nm (MgO) وأقل قيمة (14.70) nm كانت للغشاء المشوب بنسبة تشويب (8%) من كبريتيد الكاديوم [9,12]، والأشكال (2)،(3)،(4)،(5)،(6) توضح صور (FE-SEM) لكافة الأغشية بنسب التشويب % (0،2،4،6،8) على التوالي .




**الشكل (2): صور (FE-SEM) لغشاء (MgO) الرقيق .**

الخصائص التركيبية لأغشية  $(\text{MgO}_{1-x}\text{CdS}_x)$  الرقيقة  
المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري  
أسرار جبار موات (1) أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)




الشكل (3) : صور (FE-SEM) لغشاء  $(\text{Mg}_{0.98}\text{CdS}_{0.02})$  الرقيق .




الشكل (4) : صور (FE-SEM) لغشاء  $(\text{Mg}_{0.96}\text{CdS}_{0.04})$  الرقيق .



الخصائص التركيبية لأغشية  $(\text{MgO}_{1-x}\text{CdS}_x)$  الرقيقة  
المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري  
أسرار جبار موات (1)  
أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)



الشكل (5) : صور (FE-SEM) لغشاء  $(\text{Mg}_{0.94}\text{CdS}_{0.06})$  الرقيق .



الشكل (6) : صور (FE-SEM) لغشاء  $(\text{Mg}_{0.92}\text{CdS}_{0.08})$  الرقيق .

**الخصائص التركيبية لأغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة**  
**المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري**  
**أسرار جبار موات (1) أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)**

**الاستنتاجات:**

1. أن الأغشية ذات تركيب متعدد التبلور وأتجاه سائد (200) .
2. غشاء أوكسيد المغنيسيوم (MgO) الرقيق يمتلك تركيب بلوري مكعب (Cubic) وأثناء عملية التشويب بكبريتيد الكاديوم (CdS) يظهر طور بلوري سداسي (Hexagonal) وهذا الطور يزداد وضوحاً بزيادة نسبة التشويب .
3. سطوح الأغشية تتكون من حبيبات نانوية مرتبة بانتظام بتراكيب شبيهة بالقرنبيط (Cauliflower) .
4. معدل الحجم الحبيبي للأغشية المحضرة يقل بزيادة نسبة التشويب بكبريتيد الكاديوم (CdS) .

- 1 - Sagadevan, Suresh, et al. "Effect of synthesis temperature on the morphologies, optical and electrical properties of MgO nanostructures." Journal of nanoscience and nanotechnology 20.4 (2020): 2488-2494.
- 2 - FaragI, M. A., et al. "Investigation of dielectric and optical properties of MgO thin films." Int. J. Adv. Eng., Technol. Comput. Sci. 1.1 (2014): 1-9.
- 3 - Sivaraman, T., A. R. Balu, and V. S. Nagarethinam. "Effect of magnesium incorporation on the structural, morphological, optical and electrical properties of CdS thin films." Materials science in semiconductor processing 27 (2014): 915-923.
- 4- Louardi, A., et al. "Optical Properties of Mg Cobalt Oxide (Mg x Co<sub>3-x</sub>O<sub>4</sub>) Thin Films." Materials Focus 7.4 (2018): 459-463.
- 5 - Kurt, H. U. S. E. Y. I. N., et al. "Giant tunneling magnetoresistance with electron beam evaporated MgO barrier and CoFeB electrodes." Journal of Applied Physics 107.8 (2010): 083920.
- 6- Wang, Wenjiao B., et al. "Highly conformal magnesium oxide thin films by low-temperature chemical vapor deposition from Mg (H<sub>3</sub>BNMe<sub>2</sub>BH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> and water." Applied physics letters 102.10 (2013): 101605.
- 7- Płóciennik, P., et al. "Optical properties of MgO thin films grown by laser ablation technique." Optical and Quantum Electronics 48.5 (2016): 277.

الخصائص التركيبية لأغشية (MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) الرقيقة  
المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري  
أسرار جبار موات (1) أ.م.د. محمد حميد التميمي (2)

---

8- Kim, Soo Gil, Jin Yong Kim, and Hyeong Joon Kim. "Deposition of MgO thin films by modified electrostatic spray pyrolysis method." Thin solid films 376.1-2 (2000): 110-114.

9 - Karthik, K., et al. "Fabrication of MgO nanostructures and its efficient photocatalytic, antibacterial and anticancer performance." Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 190 (2019): 8-20.

10 - Afify, H. H., and I. K. Battisha. "Oxygen interaction with CdS based gas sensors by varying different preparation parameters." Journal of Materials Science: Materials in Electronics 11.4 (2000): 373-377.

11-Ren, Miaojuan, et al. "The origin of ferromagnetism in Pd-doped CdS." Journal of magnetism and magnetic materials 324.13 (2012): 2039-2042.

12- Chang Feng ,Zhuoyuan Chen,Jiang Pingjing,"band structure and enhanced photocatalytic degradation performance of Mg-doped CdS nanorods",physical B594 (2020).

---

---

***Structural Properties of ( MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>) Thin Films  
Prepared by Chemical Spray Pyrolysis technique***

**Asrar Jabbar Mawat <sup>(1)</sup>**

Department of Physics  
College of Science  
University of Diyala  
Iraq.

**Muhammad Hameed AL-Timimi <sup>(2)</sup>**

Department of Physics  
College of Science  
University of Diyala  
Iraq .

**Abstract:**

In this research, The structural properties of ( MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub> ) thin films deposited by spray pyrolysis technique on glass substrates at (400°C) with different CdS doping ratio (0,2,4,6,8) % .The results of (XRD) show that all film Polycrystalline with preferred orientation along (200) and (MgO) thin film has acubic crystalline structure . With CdS doping shows hexagonal structure increase clarity with increase doping ratio . The topography of the surface , which was carried out using Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) showed that the surface of the films consist of the nanoparticles with cauliflower like structures and the grain size decreasing with increase CdS concentrations .

**Keyword:** MgO<sub>1-x</sub>CdS<sub>x</sub>, Chemical Spray Pyrolysis, Thin films, doping , Polycrystalline, morphology.