

تأثير أشعة كاما في بعض الخصائص الكهربائية لمادة بولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF) م.م.ريم سامي علي ، م.م.سعد خالد راهي

تأثير أشعة كاما في بعض الخصائص الكهربائية لمادة بولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF)

م.م.ريم سامي علي

م.م.سعد خالد راهي

الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء

الخلاصة

يتضمن هذا البحث دراسة بعض الخواص الكهربائية لمادة بولي اثيلين عالي الكثافة المذابة في رباعي هيدرو الفوران قبل وبعد تشعيها بإشعاع كاما وبجرعة إشعاعية مقدارها (4000 rad) وبمعدل إشعاعي (181.8181 rad /min) ولمدة (22 min) واشتملت الخصائص الكهربائية على قياس كل من التوصيلية الكهربائية وسعة المتسعة الكهربائية المملوءة بمحاليل (HDPE) ذات التراكيز المختلفة، وحساب كل من التوصيلية المولارية وثابت العزل الكهربائي، وقد وجد بأن التوصيلية الكهربائية وسعة المتسعة وثابت العزل يزداد بزيادة التركيز وكذلك بعد التشعيع أما التوصيلية المولارية فأنها تقل بزيادة التركيز وتزداد قيمتها بعد التشعيع. لقد تمت جميع القياسات بدرجة حرارية ثابتة وهي درجة حرارة الغرفة (25°C) تقريبا.

إن سبب التغير في قيم الخصائص قد يكون ناتجا من تشابك السلاسل البوليمرية ومن ثم زيادة المعدل اللزجي للوزن الجزيئي للمادة البوليمرية المستخدمة في هذا البحث.

المقدمة Introduction

يعد البولي اثيلين $(C_2-H_4)_n$ احد اللدائن الحرارية الهندسية الذي يمتاز بخصائص ميكانيكية وتوافق حيوي جيد [1] وهو واحد من أكثر البوليمرات ثباتا ، له مقاومة جيدة للحوامض والقواعد ، امتصاصية قليلة جدا للماء ، درجة الانتقال الزجاجي للبولي اثيلين قليلة جدا حوالي (-120 °C) التي تعطيه المرونة (Flexibility) ومقاومة عالية للرطوبة وبالإضافة إلى خواص العزل الكهربائي [2].
ينتج البولي اثيلين في عدة صور أشهرها البولي اثيلين منخفض الكثافة (LDPE) والبولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE) قيد البحث [3].

تأثير أشعة كاما في بعض الخصائص الكهربائية لمادة بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF) م.م. ريم سامي علي ، م.م. سعد خالد راهي

لقد شهد البولي ايثيلين ذو الكثافة العالية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية والى وقتنا هذا بسبب تطبيقاته الواسعة في مجال الصناعة حيث يستهلك % ٤٠ من هذا البلاستيك في إنتاج القوارير والجوالين وزجاجات مواد التنظيف المنزلية والأوعية الأخرى، كما يستهلك % ٢٠ منه لإنتاج الأدوات المنزلية واللعب ويحل محل البولي ايثيلين منخفض الكثافة في هذا الاستخدام، كما يستعمل أيضا في أنابيب العزل الكهربائي وفي أغراض التغطية، واستخدم البولي ايثيلين ذو الكثافة العالية في تطبيقات التغليف، صناعة أكياس البقالة والتسوق نظرا لقوة هذا البوليمر وصلابته وفي إنتاج الأفلام والمسطحات والأغطية لاسيما في مجال الزراعة الحديثة [4, 5, 6].

شغلت مادة البولي ايثيلين ذو الكثافة العالية حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين نظرا لما تتميز به هذه المادة من خصائص من حيث المتانة الممتازة في درجات الحرارة المنخفضة ، مقاومة ممتازة للصدمة ، قوة شد عالية ،مقاومة جيدة ضد الصدأ ،لينة في درجات الحرارة العالية نسبيا ومقاومتها محدودة للطقس الخارجي [7,8] وغالبا ما تستخدم المواد المألثة لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية لهذا البوليمر أو الحصول على بوليمر بتكاليف اقل ومن هذه المواد المألثة التالك، كاربونات الكالسيوم، الكاربون الأسود، الكرافيت، الألياف الزجاجية ، الميكا... الخ [7,9] وقد لوحظ أن الخصائص الكهربائية والميكانيكية والحرارية تتأثر بشدة وفقا لنوع المواد المألثة المضافة، الحجم، الشكل ، المحتوى ، التوزيع وأيضا طرق تجهيز هذه المركبات. وبالتالي إمكانية الاستفادة من هذه البوليمرات المحسنة في كثير من التطبيقات [10]، حيث لاحظ Fouad وآخرون [11] عند إضافة جسيمات النانو كرافيت بنسب معينة الى مادة البولي ايثيلين ذو الكثافة العالية فان المركب الناتج يمتلك خصائص جيدة تجعل منه مادة صالحة الاستخدام من الناحية الطبية في استبدال مفاصل الورك الكلية تؤدي الأشعة المؤينة إلى أحداث تغيرات كبيرة في صفات البوليمرات نتيجة لحدوث مجموعة من التغيرات الفيزيائية والكيميائية في المادة عندما تخترقها الإشعاعات المؤينة حيث أن الإشعاع المؤين يغير ترتيب الذرات والجزيئات في تركيب المادة، مما يؤدي إلى تغير خواص المادة . ويمكن عند تغيير شدة الإشعاع الساقط تغيير خواص البوليمرات كأن تتحول إلى حالة تكون فيها غير قابلة للانحلال أو الانصهار، وتتعلق طبيعة التغيرات الجارية تحت تأثير الإشعاع المؤين بنوع البوليمر أو طبيعة الإشعاع [12,13].

تتغير الخواص الكهربائية (Electrical properties) نتيجة تهيج الكترولونات البوليمر وتوليد الكترولونات حرة عند التشعيع، مما يؤدي إلى تغير التوصيل الكهربائي للبوليمر اعتمادا على طاقة التشعيع وفيضه [14]، ان تعرض مادة البولي ايثيلين بنوعيه البولي ايثيلين عالي الكثافة والبولي ايثيلين واطى الكثافة الى اشعة كاما بجرعات مختلفة وتحت ظروف بيئية مختلفة في (الهواء، الفراغ، الاوكسجين، النتروجين)

تأثير أشعة كاما في بعض الخصائص الكهربائية لمادة بولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF) م.م.ريم سامي علي ، م.م.سعد خالد راهي
 ادى الى زيادة كبيرة في التوصيلية الكهربائية في الهواء والفرغ عند مدى الجرعات (0- [15] 500KGY).

إن تطور التطبيقات الجديدة للتغيرات التي يسببها الإشعاع لصفات المواد البوليمرية في الصناعات ذات التقنية العالية مثل الالكترونيات والتطهير الطبي وأحزمة فان ألن الفضائية تسبب الرغبة الملحة في دراسة تأثير الإشعاع على البوليمرات [16] .
 ان الهدف من دراسة الخواص الكهربائية للبوليمر (HDPE) هو لمعرفة تأثير الاشعاع على خواص هذه المادة البوليمرية وذلك من خلال معرفة هذه الخواص للمادة قبل التشعيع والتغيرات التي ستطرأ على هذه الخصائص بعد تعرض المادة للاشعاع.

الجزء العملي

تم في هذا البحث استخدام مادة high density Polyethylene والتي هي عبارة عن مسحوق ابيض اللون، المعدل العددي للوزن الجزيئي له $(100 \times 10^3 - 15 \times 10^2) \text{ g/mol} = \bar{M}_w$ وقد صنع من قبل شركة BDH (Chemicals Ltd Poole England).
 كما استخدم رباعي هيدرو الفوران لإذابة مادة بولي اثيلين عالي الكثافة، والجدول رقم (1) يوضح خواص هذا المذيب [17] .

جدول (1)

خواص رباعي هيدرو الفوران THF

خصائص	
صيغة جزيئية	C ₄ H ₈ O
الكتلة المولية	72.11g/mol
المظهر	سائل عديم اللون
الكثافة	0.89g/cm ³ عند 20 °C
نقطة الانصهار	-108.4 °C
نقطة الغليان	66 °C
الذوبانية في الماء	يمتزج مع الماء
الذوبانية	يمتزج مع الإيثانول والأسيتون وثنائي إيثيل الإيثر
البنية	
عزم جزيئي ثنائي القطب	D 1.63

كبس وتشعيع النماذج

تأثير أشعة كاما في بعض العناصر الكهربائية لمادة بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF) م.م.ريم سامي علي ، م.م.سعد خالد راهي

تم كبس كمية معينة من مادة بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) بمكبس ميكانيكي على شكل أقراص متساوية الحجم والكتلة وكانت كتلة كل قرص هي (1g) والقطر (0.85cm) والسماك (0.6cm) بعد تعريضه إلى ضغط مقداره (12 ton/cm²) وتم كبس النماذج لغرض سهولة عملية التشيع. أما عملية تشيع النماذج فقد تمت باستخدام مصدر الكوبلت المشع (Co-60) ووضعت أقراص المادة في حالتها الصلبة في مساحة قدرها (24x20)cm² وبمعدل إشعاع (181.8181rad/min) ولمدة (22 min) وبذلك يكون مقدار الجرعة الإشعاعية الكلية هو (4000 rad).

تحضير النماذج

تم تحضير تراكيز وزنية مختلفة من البوليمر تتراوح بين (0.1-0.9%) بزيادة 0.1% لكل مرة وكذلك (1-4%) بزيادة 1% لكل مرة وذلك بإذابة أوزان معينة من المادة البوليمرية (HDPE) في حجم معين من المذيب (THF) وتم تحضير هذه التراكيز الوزنية للمادة المشعة وغير المشعة واستخدمت العلاقة الآتية لاستخراج التراكيز الوزنية [18]:

كتلة المذاب (g)

$$\text{التركيز الوزني} = \frac{\text{كتلة المذاب (g)}}{\text{كتلة المذاب (g) + كتلة المذيب (g)}} \times 100\%$$

كتلة المذاب (g) + كتلة المذيب (g)

أما التركيز المولاري فقد حسب من العلاقة الآتية:

كتلة المادة (g)

$$\text{التركيز المولاري} = \frac{\text{الوزن الجزيئي للمادة} \times \text{حجم المحلول (lit)}}{\text{كتلة المادة (g)}}$$

الوزن الجزيئي للمادة × حجم المحلول (lit)

النتائج والمناقشة

القياسات الكهربائية *Electrical Measurements*

١- التوصيلية الكهربائية (σ) *Electrical Conductivity*

تم قياس التوصيلية الكهربائية لمادة بولي ايثيلين عالي الكثافة المذاب في رباعي هيدرو الفوران ولمختلف التراكيز الوزنية باستخدام جهاز رقمي نوع (LF-91) ويحتوي على مجس لقياس التوصيلية الكهربائية بشكل مباشر بغمر ذلك المجس في المحلول البوليمري ومن ثم يتم قراءة الجهاز مباشرة وتكرر هذه العملية لجميع التراكيز الوزنية للنماذج المشعة وغير المشعة وقد تمت هذه القراءات عند درجة حرارة الغرفة (25°C). ووضعت النتائج في الجدول (٢) ثم رسمت علاقة بيانية بين التوصيلية الكهربائية قبل وبعد التشيع مع التراكيز الوزنية شكل رقم (٥، ١). ونلاحظ من الشكل الزيادة الخطية للتوصيلية

تأثير أشعة كاما في بعض العناصر الكهربائية لمادة بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF) م.م.ريم سامي علي ، م.م.سعد خالد راهي

الكهربائية مع زيادة التركيز الوزني للحالتين المشعة وغير المشعة وكذلك إن القيم المشعة أكبر من القيم غير المشعة لنفس التراكيز الوزنية ويعود السبب في ذلك هو كون البوليمر ذو آصرة قطبية وبذلك يصبح المحلول البوليمري محلول موصل للتيار الكهربائي. كذلك فإن زيادة التركيز الوزني للمحلول سيزيد من توصيلية المادة، حيث يمكن اعتبار للجزء قضيباً مشحوناً كهربائياً له عزم ثنائي قطب كهربائي وهو يساوي عددياً حاصل ضرب الشحنة الكهربائية في المسافة بين الشحنتين [19].

٢ - سعة المتسعة الكهربائية (Capacitance (C

تم قياس سعة المتسعة الكهربائية المملوءة بالمحاليل البوليمرية لمادة بولي ايثيلين عالي الكثافة الذائبة في رباعي هيدرو الفوران ولمختلف التراكيز الوزنية باستخدام جهاز رقمي من نوع (Digital CM8601A⁺) يحتوي على قطبين يتم توصيلهما إلى متسعة معدة مسبقاً وبأبعاد معلومة، واستعمال لوحين من الألمنيوم بداخلها ، أما عن طريقة العمل فتتم المتسعة المعدة بالمحلول البوليمري المراد قياس سعته الكهربائية ويتم توصيل قطبي الجهاز إلى طرفي المتسعة وتؤخذ القراءة مباشرة من الجهاز. وقد تم قياس سعة المتسعة الكهربائية لجميع التراكيز الوزنية ولكلا النموذجين المشع وغير المشع في درجة حرارة الغرفة (25°C) وأجريت عملية قياس السعة الكهربائية للهواء وكانت قيمتها (0.16PF) في نفس الدرجة الحرارية. وقد دونت النتائج في الجدول (٣) ورسمت العلاقة البيانية بين سعة المتسعة قبل وبعد التشعيع مع التراكيز شكل رقم (٦، ٢). ويبين الشكل زيادة قيم سعة المتسعة الكهربائية قبل التشعيع وبعده مع زيادة التركيز الوزني ، وكذلك فإن القيم المشعة أكبر من القيم غير المشعة لنفس التراكيز الوزنية، ويعود السبب في ذلك إلى الزيادة الحاصلة في عدد الجزيئات المستقطبة بزيادة التركيز الوزني، أما بعد التشعيع فيعود السبب في زيادة القيم إلى تهيج الكترولونات البوليمر وتوليد الكترولونات حرة بعد التشعيع . [20]

الحسابات الكهربائية Electrical calculations

١ - التوصيلية المولارية (Molar conductivity)(Λ

وتعرف بأنها النسبة بين التوصيلية الكهربائية وتركيز المحلول المولاري أي أن [21] :

$$\Lambda = \frac{\sigma}{C_m} \quad (1)$$

حيث ان:

C_m : التركيز المولاري.

وبذلك فإن التوصيل المولاري يمثل توصيل الحجم الحاوي على مول واحد من المحلول، وتقاس بوحدات ($\mu\text{s.mol/cm.gm}$) [21].

والجدول (٤) يبين القيم التي تم الحصول عليها، وقد رسمت العلاقة البيانية بين التوصيلية المولارية قبل وبعد التشعيع مع التراكيز شكل رقم (٣،٧)، يبين الشكل التغير العكسي والأسّي لقيم التوصيلية المولارية والتي تتبع سلوك التوصيلية الكهربائية من حيث السبب أو التأثير كونها المتغير الأساسي في المعادلة أعلاه.

٢ - ثابت العزل الكهربائي (D) Dielectric Constant

تم حساب ثابت العزل الكهربائي للمحاليل البوليمرية حسب العلاقة الآتية [22]:

$$\dots(2) \quad \frac{C_D}{C_o} = \frac{\epsilon_D}{\epsilon_o} = D$$

العلاقة البيانية بين ثابت العزل الكهربائي قبل وبعد التشعيع مع التراكيز شكل رقم (٤،٨). حيث نلاحظ من الشكل زيادة في قيم ثابت العزل الكهربائي بزيادة التركيز قبل التشعيع وذلك نتيجة للزيادة الحاصلة في عدد الجزيئات المستقطبة في المادة، أما بعد تشعيع المحاليل تعود زيادة ثابت العزل إلى زيادة الإلكترونات الحرة المتولدة من تهيج الكترولونات البوليمر بعد تشعيعه [23].

الاستنتاجات Conclusions

من خلال النتائج التي تم التوصل إليها فقد استنتجنا إن تعرض مادة البولي ايثيلين ذو الكثافة العالية إلى أشعة كاما بالجرعة المنتخبة قد أدى إلى تحسين الخواص الكهربائية للمادة من خلال زيادة (التوصيلية الكهربائية، سعة المتسعة الكهربائية، التوصيلية المولارية وثابت العزل الكهربائي).

جدول (٣)

قيم سعة المتسعة الكهربائية قبل التشعيع وبعده لتراكيز
وزنية مختلفة

التركيز الوزني %	سعة المتسعة الكهربائية C (μF)	
	قبل التشعيع	بعد التشعيع
0.1	0.189	0.252
0.2	0.197	0.258
0.3	0.206	0.270
0.4	0.222	0.282
0.5	0.234	0.287
0.6	0.238	0.294
0.7	0.246	0.304
0.8	0.258	0.312
0.9	0.277	0.320
1.0	0.289	0.328
2.0	0.421	0.492
3.0	0.651	0.710
4.0	0.924	1.1071

جدول (5)

قيم ثابت العزل الكهربائي قبل التشعيع وبعده لتراكيز
وزنية مختلفة

التركيز الوزني	ثابت العزل الكهربائي $D \times 10^6$	
	قبل التشعيع	بعد التشعيع
0.1	2.2333	2.6400
0.2	2.2866	2.6800
0.3	2.346	2.7600
0.4	2.4400	2.8400
0.5	2.5200	2.8733
0.6	2.5466	2.9200
0.7	2.6000	2.9866
0.8	2.6800	3.0400
0.9	2.8066	3.0933
1.0	2.8866	3.1466
2.0	3.7000	4.2400
3.0	5.3000	5.6933
4.0	7.1200	8.3400

جدول (٢)



قيم التوصيلية الكهربائية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية
مختلفة

التركيز الوزني %	التوصيلية الكهربائية σ (μs/cm)	
	قبل التشعيع	بعد التشعيع
0.1	15.1	17.3
0.2	16.3	17.6
0.3	17.2	20.8
0.4	18.6	21.3
0.5	19.3	23.4
0.6	20.2	24.2
0.7	21.6	26.0
0.8	22.3	27.6
0.9	23.8	29.2
1.0	26.3	30.3
2.0	42.3	44.9
3.0	61.7	63.2
4.0	67.9	71.2

جدول (4)

قيم التوصيلية المولارية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية
مختلفة

التركيز الوزني	التوصيلية المولارية Λ (μs.mol/cm.g) $\times 10^4$	
	قبل التشعيع	بعد التشعيع
0.1	15.60	17.80
0.2	11.15	11.80
0.3	9.56	11.76
0.4	8.90	10.57
0.5	8.36	9.18
0.6	8.01	8.67
0.7	7.86	8.49
0.8	7.65	8.41
0.9	7.58	7.56
1.0	7.42	7.51
2.0	7.38	7.46
3.0	7.34	7.38





شكل رقم (٢)

يبين تغير سعة المتسعة الكهربائية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (0 - 0.9)

شكل رقم (١)

يبين تغير التوصيلية الكهربائية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (0 - 0.9)




شكل رقم (٤)

يبين تغير ثابت العزل الكهربائي قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (0 - 0.9)

شكل رقم (٣)


يبين تغير التوصيلية المولارية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (0 - 0.9)



التركيز الوزني %

شكل رقم (٦)


يبين تغير سعة المتسعة الكهربائية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (1 - 4)



التركيز الوزني %

شكل رقم (٥)


يبين تغير التوصيلية الكهربائية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (1 - 4)



التركيز الوزني %

شكل رقم (٨)

يبين تغير ثابت العزل الكهربائي قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (1 - 4)



التركيز الوزني %

شكل رقم (٧)

يبين تغير التوصيلية المولارية قبل التشعيع وبعده لتراكيز وزنية (1 - 4)

تأثير أشعة كاما في بعض الخصائص الكهربائية لمادة بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF) م.م. ريم سامي علي ، م.م. سعد خالد راهي

المصادر references

1. Luca Fontana, Mario Santoro, Roberto Bini, Diep Q. Vinh, and Sandro Scandolo, High-pressure vibrational properties of polyethylene, the journal of chemical physics 133, 204502 (2010).
٢. اريج رياض سعيد و د.سه وينج نور الدين رفيق، دراسة الخصائص الميكانيكية لمترابكات البولي ايثيلين المدعم بدقائق مسحوق الصدف ، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد ٢٩، العدد ١٥ (٢٠١١).
٣. المهندس علي السيد، الدكتور زكي العجي،الدكتور المهندس محمد نضال الريس،تأثير جرعات التشبيك الاشعاعي في الخواص الميكانيكية للبولي ايثيلين، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية،المجلد ٢٣، العدد ٢ (٢٠٠٧).
٤. د.عمر عبد الله حسين الهزازي، كيمياء البوليمرات، جامعة ام القرى، السعودية (٢٠٠٨).
5. David L.Godshall, Investigations of structure – property relationship in Semicrystalline thermoplastic polymers: blown polyethylene films and polyacrylonitrile copolymers, department of chemical Engineering (2002).
- 6.Andrew J.Peacock, Hand Book of Polyethylene, Structures, Properties, and Applications, Baytown, Texas (2000).
- 7.Hussein A. Shnawa, Nadum A. Abdulah and Faise J. Mohamad, Thermal Properties of Low Density Polyethylene with Oyster Shell Composite: DSC Study, World Applied Sciences Journal 14 (11): 1730-1733(2011).
8. Abdullah A. Hussein, Rusel D. Salim and Abdulwahab A. Sultan, Water absorption and mechanical properties of high – density polyethylene/egg shell composite, Journal of Basrah Researches ((Sciences)) Volume 37, Number 3A/ 15 June (2011).
9. M. Sarikanat, K. Sever, E. Erbay, F. Güner, I. Tavman, , A. Turgut, Y. Seki, I. Özdemir, Preparation and mechanical properties of graphite filled HDPE nanocomposites, International Scientific Journal published monthly by the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering (2011).
10. I. Tavman , Y. Aydogdu, M. Kök, A. Turgut, A. Ezan , Measurement of heat capacity and thermal conductivity of HDPE/expanded graphite nanocomposites by differential scanning calorimetry, International Scientific Journal published monthly by the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering (2011).
11. H. Fouad, Rabeh Elleithy, High density polyethylene/graphite nano composites for total hip joint replacements: Processing and in vitro Characterization, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 4,1376 –1383(2011).

تأثير أشعة كاما في بعض الخصائص الكهربائية لمادة بولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE) المذابة في رباعي هيدرو الفوران (THF) م.م.ريم سامي علي ، م.م.سعد خالد راهي
١٢. ذنون محمد بيريادي، كوركيس عبد ال آدم، كيمياء الجزيئات الكبيرة المحدث- جامعة الموصل(١٩٨٩).

13. T.R. Crompton, Characterization of Polymers, Volume 1(2008).
14. Linda C. Sawyer David T. Grubb Gregory F.Meyers Polymer Microscopy Third Edition(2008).
15. A.H. Ashour, H.M. Saad, M.M. Ibrahim, Electrical Conductivity for Irradiated, Grafted Polyethylene and Grafted Polyethylene with Metal Complex, Egypt. J. Solids, Volume 29, Number 2(2006).
16. Sen.M., Uzun,C.; Kantoglu,O., Evdogan, S.M.; Deniz,V.; Guven,O.: Effect of gamma irradiation conditions on the radiation-induced degradation of isobutylene-isoprene rubber kaceali University, Turkey (2003).
17. J.F.Coetzee and T.-H.Chang, purification of solvents for electroanalysis: Tetrahydrofuran and Dioxane, department of chemistry, university of Pittsburgh, volume 57, Number 4,633-638(1985).
١٨. فريد بلمبير، اساسيات علم البوليمير، الطبعة الثانية، ترجمة صلاح محسن عليوي، جامعة الموصل- كلية العلوم (١٩٧١).
١٩. سعاد مصلح الدين عبد المجيد: دراسة تأثير اشعة كاما على الخصائص الفيزيائية لبعض البوليمرات الذائبة في الماء (بولي فاينيل بايروليدون PVPD) باستخدام تقنية الموجات فوق السمعية، رسالة ماجستير، كلية العلوم، الجامعة المستنصرية (١٩٩٣).
- 20.Bolt, R.O.; Carrol, J.G., Radiation effect of organic materials, Academic press, New York, (1963).
- 21.A.K.J.Al-Bermamy, Journal of Babylon University, 3,3(1998).
- 22.Glastone, S.; Lewis, D.; Elements of physical Chem, D. Van Nostrand Company,Canada(1960).
٢٣. رعد حسين العزاوي: تأثير اشعة كاما على الخواص الفيزيائية (الريولوجية،البصرية،الكهربائية) لمادة بولي اكريل امايد الذائبة في الماء المقطر- رسالة ماجستير- الجامعة المستنصرية- كلية العلوم (٢٠٠٦).

Effects of the γ -rays on Some Electrical Properties of High Density Polyethylene (HDPE) Dissolved in Tetrahydrofuran (THF)

Asis.Luc.Reem.S.Ali

Asis.Luc.Saad.Kh.Rahee

Department of Physics, College of Science Al-Mustansirya University

ABSTRACT

This research includes a study of some electrical properties of (HDPE) which is dissolved in Tetrahydrofuran before and after irradiation by (γ -ray) at dose of (4000 rad) with average radiation (181.8181 rad / min) for (22 min) . The study of electrical properties had included measurement of electrical conductivity, capacity of (HDPE), and calculation of molar conductivity and dielectric constant. And it is found that the Electrical Conductivity, Capacitance and dielectric constants is increase with increasing of concentration and also after irradiation but the molar conductivity is decreases with increasing of concentration and increase after irradiation. All measurements are calculated in constant room temperature approximate to (25°C).

The cause of the change in values of properties may be resulted from cross linking of polymer chains and then increased in the average viscosity molecular weight for material (HDPE) used in research.