

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م.عمار مخلف جاسم

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي

د. سلام حسين علي الحداد

م.عمار مخلف جاسم

الجامعة التكنولوجية

الخلاصة

حضرت عينات فراتية للسلاسل $Nc(Fe+Ni+Zn+Cu)$, $N(Fe+Ni+Zn)$ و $Ncc(Fe+Ni+Zn+Cu+Co)$ ذات بنية متراسة وكثافة ظاهرية بحدود 4.93 g/cm^3 وحجم حبيبي بحدود $20\mu\text{m}$ ساعدت للحصول على الانفاذية بحدود 700 في المدى $(0.1 - 20) \text{ MHz}$. حصلنا على مفايد كهربائية ومغناطيسية في مدى الترددات العالية وفي اغلب الاحوال أقل من 0.085 بسبب ارتفاع المقاومة الكهربائية إضافة إلى كبر وتجانس الإحجام الحبيبية للنماذج المحضرة وقلل ذلك من التيارات الدوامة الى حد كبير مما يسهل الاستخدام في مجال الترددات العالية بدون خسارة . الهسترة المغناطيسية للنماذج $N6$, $Nc3$, $Ncc3$ حصلنا منها على قيم واطئة للقوى القهرية $Hc(20A/m)$ و فيض الاستباق $Br(60mT)$ مع ارتفاع قيمة فيض الإشباع $Bs(310 \text{ mT})$.

1-المقدمة:

كانت الصناعات الكهربائية تعتمد بشكل رئيسي على الحديد وسبائكه المغناطيسية لتلبية متطلبات التطبيق في الترددات الواطئة^[1] . نتيجة للحاجة الى العمل عند الترددات العالية وعدم إمكانية تقليل خسائر التيارات الدوامة تم البحث عن المواد التي تمتلك خسائر قليلة جداً، ومن هذه

مجلة كادي



الأساسية

ملحق العدد الرابع والسبعون 2012

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

المواد الفريتات التي تمتلك مقاومة كهربائية وانفاذية مغناطيسية عاليتين عند الترددات العالية. هذه الخصائص المتميزة للفريتات اهلتها لان تستخدم كمادة قلوب في المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة [2].

الفريتات مواد سيراميكية متجانسة رمادية غامقة او سوداء تتركب من خلط انواع مختلفة من الاكاسيد مع اوكسيد الحديد وهي صلبة جدا وهشة في نفس الوقت . وتمتلك الفريتات تراكيب بلورية مختلفة وهي على هيئة فريتات ضعيفة (soft) او قوية (hard ferrite) ، وتعد الفريتات الضعيفة المادة الاساس في صناعة مادة قلوب المحولات الكهربائية [3].

تم تحضير الفريتات الضعيفة مثل النيكل-زنك والكوبلت والمنغنيز-زنك بطرائق مختلفة منها اليراميكية والتحلل الحراري والترسيب الكيميائي الخ [4-6]

كما ان تطبيقات المواد الفيريتية تعتمد على سلوك منحنى التمعنط وحلقة الهسترة (B-H) ، اي كيفية تغير فيضها المغناطيسي (B) مع شدة المجال المغناطيسي (H) ، والفريتات ذات المنحنى (B-H) الخطي وحلقة هسترة ضيقة مع انفاذية عالية هي المفضلة في استخدامها كمادة قلوب المحولات الكهربائية [7]. ونتيجة للتطور تم الحصول على فريتات متميزة ومنها : فيرايت Mn-Zn وفرايت Ni-Zn اللتان تعملان عند الترددات المتوسطة والعالية وبخسائر قليلة جدا وانفاذية عالية وينتميان الى عائلة فريتات السبنل (spinel). ولأجل تقليل درجة حرارة التليد وتوسيع عرض المدى الترددي العامل مع بقاء الانفاذية العالية والخسائر الواطئة تم التوجه الى استبدال جزئي للأيونات الثنائية بأيونات ثنائية اخرى مثل $Cr^{+2}, Cu^{+2}, Co^{+2}$ الى تركيبة الفيرايبتين Mn-Zn و Ni-Zn ، اذ تعمل هذه الايونات بتغيير محصلة العزوم المغناطيسية الناتجة من التركيب الفيريتي علاوة على زيادة الانفاذية المغناطيسية وتمغنطية الاشباع [8-11].

كما تم دراسة تقليل خسائر القدرة من خلال تطعيم فيرايت النيكل -زنك بأيونات الانديوم والتيتانيوم وان هذه التعويضات ادت الى تقليل الخسائر عند بالترددات العالية وصولا الى 3MHz [12] ، في حين التطعيم بأيونات الالمنيوم والمنغنيز في فيرايت النيكل -زنك ادت الى زيادة المقاومة الكهربائية والانفاذية الابتدائية وتمغنطية الاشباع ودرجة كوري [13]. كما وتم دراسة الخصائص التركيبية وتأثير الحجم الحبيبي على الية التوصيل الكهربائي لفرايت النيكل -زنك [14] والانفاذية المغناطيسية لفرايت النيكل-زنك بلغت 800 عند مدى الترددات العالية [15]. يتضمن البحث الحالي في تحضير فريتات النيكل -زنك المطعمة بأيونات النحاس والكوبلت بالطريقة السيراميكية مع

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م.عمار مخلف جاسم


استخدام الحرارة في المزج الرطب لمكونات الخلطة الفيبرائيتية وطاحونة الكريات الفولاذية بغية الحصول على دقائق مايكروية وتجانس عالي قبل البدء بعمليات الكبس الهايدروليكي والتلييد. ويهدف البحث الحالي الى ايجاد تراكيب فيبرائيتية بطور مستقر وخالي من الاطوار الغريبة ذات انفاذية وتابت عزل وتمغظية اشباع عالية مع مفايد كهربائية ومغناطيسية واستبقائية مغناطيسية وقوة قهرية واطئة.

2- تحضير النماذج الفيبرائيتية :

توجد عدد من الطرائق لتحضير المواد بشكل عام والفيبرائيات بشكل خاص ومنها: الطريقة السيراميكية والترسيب الكيميائي والترسيب الانبي وعدد من الطرق الكيميائية وطريقة التحضير من الطور الزجاجي. اما في البحث الحالي تم تحضير النماذج الفيبرائيتية بالطريقة السيراميكية التلييدية مع بعض التحسينات في عمليات المزج والطحن بغية الحصول على التجانس العالي. الشكل (1) يمثل مخطط تفصيلي لعمليات تحضير النماذج الفيبرائيتية قيد البحث، اذ تم استخدام مواد اولية ذات نقاوة عالية والجدول (1) يتضمن مواصفات المواد الاولية المستخدمة في البحث ودرجة نقاوتها ومناشئها. ان عمليات تحضير النماذج الفيبرائيتية المستخدمة في المحولات الكهربائية يمكن اجمالها بالمراحل الاتية: 1- مزج المواد الاولية. 2. الكلسنة والقولبة. 3. التلييد. 4. عمليات الانهاء وترميز.

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي ، الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

جدول (1) : المواد الاولية المستخدمة في البحث ومواصفاتها

اسم المادة	الصيغة الكيميائية	المنشأ	النقاوة %
اوكسيد الحديدك	Fe ₂ O ₃	Fluka - الماني	99%
اوكسيد الكوبلت	CoO	Fluka - الماني	99%
اوكسيد الزنك	ZnO	Fluka - الماني	99.9%
كربونات النيكل	NiCO ₃	Fluka - الماني	99%
اوكسيد النحاس	CuO	Fluka - الماني	99.9%
اوكسيد الكروم	Cr ₂ O ₃	Fluka - الماني	99%
كربونات المنغنيز	MnCO ₃	Fluka - الماني	99%
نترات الحديدك	Fe(NO ₃) ₂ .9H ₂ O	Fluka - الماني	99%
نترات النحاس	Cu(NO ₃) ₂ .9H ₂ O	Fluka - الماني	99%

2-1- تهيئة ومزج المواد الاولية :

يتم تحضير 50 غم من كل تركيب فيرايتي في السلاسل الفيرايتية (NCC , NC , N) ، اذ وزنت كل من المواد الاولية (النترات والكربونات والاكاسيد) المذكورة في الجدول (1) وحسب الاوزان التي تحقق التراكيب الفيرايتية للسلاسل (NCC , NC , N) الموضحة في الجدول (2). بعد ذلك تمزج المواد الموزنة لكل تركيب فيرايتي مزجا جيدا كلا على حده باستخدام طاحونة بورسيلينية مع اضافة القليل من الكحول على الخليط وذلك لتسهيل وتجانس عملية المزج. وباكتمال عملية المزج لكل تركيب يتم تجفيفها داخل فرن كهربائي عند درجة حرارة 80⁰ م لمدة اربعة ساعات ثم تخرج الخليط النهائي من الفرن ليكون جاهزا للكسنة.

جدول (2) : ترميز التراكيب الفيرايتية المحضرة

الرمز	التركيب الفيرايتي	ت	الرمز	التركيب الفيرايتي	ت
NC	Ni _{0.4-y} Zn _{0.6} Cu _y Fe ₂ O ₄	11	N	Ni _{0.7-x} Zn _{0.3+x} Fe ₂ O ₄	1
NC1	Ni _{0.35} Zn _{0.6} Cu _{0.05} Fe ₂ O ₄	12	N0	Ni _{0.7} Zn _{0.3} Fe ₂ O ₄	2
NC2	Ni _{0.3} Zn _{0.6} Cu _{0.1} Fe ₂ O ₄	13	N1	Ni _{0.65} Zn _{0.35} Fe ₂ O ₄	3
NC3	Ni _{0.25} Zn _{0.6} Cu _{0.15} Fe ₂ O ₄	14	N2	Ni _{0.6} Zn _{0.4} Fe ₂ O ₄	4
NC4	Ni _{0.2} Zn _{0.6} Cu _{0.2} Fe ₂ O ₄	15	N3	Ni _{0.55} Zn _{0.45} Fe ₂ O ₄	5
NC5	Ni _{0.15} Zn _{0.6} Cu _{0.25} Fe ₂ O ₄	16	N4	Ni _{0.5} Zn _{0.5} Fe ₂ O ₄	6
NCC	Ni _{0.25-z} Zn _{0.6} Cu _{0.15} Co _z Fe ₂ O ₄	17	N5	Ni _{0.45} Zn _{0.55} Fe ₂ O ₄	7
NCC1	Ni _{0.23} Zn _{0.6} Cu _{0.15} Co _{0.02} Fe ₂ O ₄	18	N6	Ni _{0.4} Zn _{0.6} Fe ₂ O ₄	8
NCC2	Ni _{0.21} Zn _{0.6} Cu _{0.15} Co _{0.04} Fe ₂ O ₄	19	N7	Ni _{0.35} Zn _{0.65} Fe ₂ O ₄	9
NCC3	Ni _{0.19} Zn _{0.6} Cu _{0.15} Co _{0.06} Fe ₂ O ₄	20	N8	Ni _{0.3} Zn _{0.7} Fe ₂ O ₄	10
NCC4	Ni _{0.17} Zn _{0.6} Cu _{0.15} Co _{0.08} Fe ₂ O ₄	21	N9	Ni _{0.25} Zn _{0.75} Fe ₂ O ₄	11

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

2-2- الكلسنة والطحن والقولبة :

الخليط المتجانس النهائي لكل تركيب من السلسلة N يتم حرقها عند درجة حرارة 1150 °م ولفترة 6 ساعات في حين تحرق تراكيب السلسلتين NCC & NC عند 1000 °م لنفس الفترة ، بعدها يطفأ الفرن ويترك المساحيق لتبرد داخل الفرن ثما تخرج المساحيق من الفرن وتسحن جيدا باستخدام طاحونة بورسلينية. وتكرر عملية الحرق (الكلسنة) والسحن اربع مرات وذلك لضمان التخلص من الكربونات والنترات وعمليات التفاعل الابتدائية للفرايت، ان دقائق المساحيق الناتجة من هذه العملية تكون ذات احجام يساوي او اقل من 60 مايكرومتر، ولاجل الحصول على مكبوسات ذات كثافة عالية يتوجب علينا تقليل حجم الدقائق وذلك من خلال استخدام طاحونة كريات فولاذية ولمدة 12 ساعة لنحصل بذلك على حجم بحدود 5-10 مايكرومتر. اما مرحلة القولبة من خلال استخدام مكبس هايدروليكي (تصل قوته الى 20 طن) وقالب كبس (قطره 20 ملم) . يتم اضافة رابط عضوي الى المسحوق بنسبة وزنية مقداره 1.5% من مادة PVA وذلك للحصول على نماذج متماسكة (بقطر 20 ملم وسمك 3.5 ملم) وباستخدام ضغط مقداره 2.2 طن/سم².

يتم الحصول على مكبوسات عدد (9) من كل تركيب فيرايتي للسلاسل (N, NC, NCC) اي حوالي 171 مكبوسة على شكل اقراص عند ضغط 2.2 طن/سم² وبقطر 20ملم وسمك 3.5 ملم. ونتيجة للحاجة الى نماذج حلقيه في القياسات المغناطيسية قمنا بعمل فتحات وبقطر 12ملم في مركز المكبوسات عدد (3) من كل تركيب فيرايتي للسلاسل (N, NC, NCC) اي حوالي 57 مكبوسة في حين تركت المكبوسات المتبقية على شكل اقراص لتلائم الفحوصات والقياسات الاخرى عليها.

2-3- التليد :

يتم تليد المكبوسات الفيرايتية لكافة السلاسل المحضرة في البحث قيد الدراسة باستخدام فرن كهربائي تصل درجة حرارته القصوى الى 1500 °م ، اذ تليد مكبوسات السلسلة N (ذات الاشكال القرصية والحلقيه) عند ثلاث درجات حرارة مختلفة وهي 1200, 1300, 1400 °م ، في حين لبدت مكبوسات السلاسل NCC و NC (ذات الاشكال القرصية والحلقيه) عند درجات حرارة 1050 و 1150 و 1250 و 1350 °م وبمعدل تسخين 150 °م/ ساعة ولفترة 12 ساعة متواصلة. بعد وصول درجة الحرارة الى الدرجة المطلوبة وبقائها عند تلك الدرجة 12 ساعة ثم يطفأ الفرن بعد

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

ذلك ويترك النماذج داخل الفرن لتبرد وبعدها نخرج النماذج ، نكرر هذه العملية لكل درجة حرارية مطلوبة لحين اكمال كافة النماذج الحلقية والقرصية ولكافة السلاسل الفيبرائيتية التي هي قيد البحث.

2-4- عمليات الانهاء :

ان النماذج الملبدة لن تكون جاهزة للفحص والقياس الا بعد عمليات الانهاء التي تتضمن الجلبغ والصقل للسطوحها وان لكل تركيب فيرايتي عدد من النماذج الحلقية والقرصية ملبدة عند درجات حرارة مختلفة ثلاثم طرق القياس والفحص المطلوبة. والجدول (2) يبين ترميز النماذج الفيبرائيتية دون ذكر درجة حرارة التلييد، فمثلا" الرمز NC1-1250 يشير الى الفيرايت (Ni_{0.35} Zn_{0.6} Cu_{0.05} Fe₂O₄) الملبد عند 1250⁰ م، وهكذا بقية الرموز.

3- القياسات والفحوصات :

الفحوصات التي تجرى على النماذج الفيبرائيتية تتضمن فحوصات تركيبية (من خلال فحص حيود الاشعة السينية XRD ، والتصوير بالمجهر الضوئي عالي التكبير، وحساب الكثافة الظاهرية والمسامية بطريقة ارخميدس). كما اشتملت ايضا على فحوصات كهربائية ومغناطيسية من خلال قياس المقاومة الكهربائية وثابت العزل الكهربائي والانفاذية المغناطيسية بجزئيهما الحقيقي والخيالي وحساب الخسائر للنماذج باستخدام منظومة (Agilent LCR-meter) 4294A Precision Impedance Analyzer, 40 Hz to 500 MHz . كما تم استخدام منظومة Rema comp c100A لقياس حلقة الهسترة المغناطيسية لنماذج فيرايتية المحضرة .

ان المواد الاولية الداخلة في تحضير الفيرايت ودرجة حرارة التلييد تؤثران بشكل كبير في خصائص النماذج المنتجة. في حين الخصائص الكهربائية والمغناطيسية تعتمد بشكل كبير على كثافة النماذج والحجم الحبيبي للنماذج المحضرة واللذان يعتمدان بدورهما على درجة حرارة التلييد.

3-1- الفحوصات التركيبية:

تم استخدام جهاز حيود الاشعة السينية (XRD) نوع Philips PW 1846 الذي يولد اشعة سينية بطول موجي (1.54) انكستروم لمصدر يستخدم النحاس (Cu) وضمن الزاوية (2θ) في المدى 15⁰-80⁰، لتوضيح طبيعة التراكيب البلورية للفيرايتات المحضرة. ان نص قانون براغ هو :

$$n\lambda = 2d \sin\theta \dots\dots\dots (1)$$

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

اذ ان (n) تمثل رتبة الحيود ، و (λ) تمثل الطول الموجي للاشعة السينية، و (θ) زاوية حيود الاشعة السينية، في حين تمثل (d) المسافة البينية بين المستويات البلورية . باستخدام هذا القانون يمكن حساب قيمة d لقمم الحيود عند الزوايا (2θ) وبمقارنة هذه القيم مع الجداول القياسية (ASTM) يتم تحديد الطور الفيبريتي وحجم البلورة في النماذج الفيبريتية المحضرة. كما تم تحديد التراكيب العيانية ومدى تجانس حبيبات الفيبريت على سطوح النماذج المحضرة من خلال التصوير الضوئي للسطوح [16].

اما بالنسبة لقياس الكثافة الظاهرية والمسامية فقد اعتمدت طريقة ارخميدس، اذ تم وزن النماذج وهي جافة (D) بواسطة ميزان الكتروني حساس ومن ثم وضعت النماذج داخل ماء مغلي وتم وزنها (S)، وتركت النماذج بعدها داخل الماء لفترة 3 ساعات لتوفير الفترة اللازمة لتشبع مسامات النماذج بالماء واخرج من الماء ثم مسح سطحها الخارجي بالقماش ووزنت وهي رطبة (W)، ومن تطبيق المعادلات ادناه يمكن حساب الكثافة والمسامية :

$$\rho = D / V \quad \dots \dots \dots (2)$$

اذ ان (ρ) تمثل كثافة النموذج ، (V) تمثل حجم النموذج ويساوي حجم الماء المزاح ، اما حجم المسامات (V^1) فيعطى بالعلاقة الآتية: $V^1 = (W - D) / \rho^1 \quad \dots \dots \dots (3)$

حيث ان ρ^1 هي كثافة السائل المزاح وهي تساوي 1 غم /سم³ للماء. اما المسامية (P) porosity للنماذج فتعطى بالعلاقة الآتية : $P\% = [(W-D) / V^1] \times 100 \quad \dots \dots (4)$

$$P\% = [(W-D) / V^1] \times 100$$

3-2- الفحوصات الكهربائية :

من قياس المقاومة الكهربائية وثابت العزل الكهربائي (ϵ) وعامل الفقد الكهربائي ($\tan \delta_\epsilon$) باستخدام منظومة LCR meter. اذ يتم حساب قيم ثابت العزل للنماذج الفيبريتية (التي على شكل اقراص بقطر 20 ملم وسمك 3.5 ملم) من خلال قياس السعة الكهربائية $(C_p = \epsilon_0 \epsilon_r A / l)$ عند كل تردد، اذ ان A تمثل مساحة سطح النموذج القرصي. و (l) سمك النموذج، في حين ϵ_0 ، ϵ_r تمثلان ثابت العزل الكهربائي للنموذج والسماحية الكهربائية للهواء على التوالي. وان عامل الفقد الكهربائي يمكن حسابها من العلاقة الآتية [7]:

$$\tan d_e = \epsilon_r' / \epsilon_r'' \quad \dots \dots \dots (5)$$

3-3- الانفاذية المغناطيسية (μ_r) ودرجة كوري (T_c) وعاملي الفقد المغناطيسي والنسبي:

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

تم اعتماد النماذج الحلقية ولف عليها سلك ملف وإيصال طرفيها الى منظومة LCR meter عند درجة حرارة 25⁰ م ومن ثم ايجاد الانفاذية النسبية الحقيقية والخيالية للنماذج الحلقية للفيرايئات μ_r' ، μ_r'' على التوالي. ومن ثم ايجاد عامل الفقد المغناطيسي $\tan\delta_m$ من العلاقة الاتية:

$$\tan\delta_m = \mu_r'' / \mu_r' \quad \dots\dots\dots (6)$$

اما عامل الفقد المغناطيسي النسبي $\tan\delta_m/\mu_i$ فيمكن حسابها من العلاقة الاتية :

$$\tan\delta_m/\mu_i = \mu_r'' / (\mu_r')^2 \quad \dots\dots\dots (7)$$

اذ تمثل (μ_i) الانفاذية الابتدائية او الحقيقية. اما درجة حرارة كوري فيتم ايجادها من منحنى الانفاذية - درجة الحرارة ، اذ ان الانفاذية سيتغير مع درجة الحرارة وفي درجة حرارة معينة سوف تهبط الانفاذية بشكل حاد وهذه الدرجة تدعى بدرجة كوري وبذلك نسجل هذه الدرجة من المنحنى ولكل نموذج [8, 13].

3-4- معلومات الهسترة المغناطيسية :

لدراسة معلومات حلقة الهسترة للنماذج الفيرايئية ذات الشكل الحلقي (قطر خارجي 20 ملم وقطر داخلي 12 ملم وسمك 3.5 ملم) يتم لف سلكين بعدد متساوي من اللفات على النموذج الحلقي، اذ يمرر تيار كهربائي باحد الملفين وتعد بمثابة مصدر لتسليط مجال مغناطيسي خارجي (H) يسبب في توليد فيض مغناطيسي ينفذ في النموذج والذي بدوره يحث تيارا يسري في الملف الثاني كدليل لتولد كثافة فيض مغناطيسي (B). تعتبر حلقة الهسترة من اهم الفحوصات المغناطيسية التي تبين امكانية استخدام المواد كقلوب في المحولات الكهربائية وذلك اعتمادا على مساحة الحلقة. ويفضل في استخدام المواد كقلوباذا كانت حلقة الهسترة المغناطيسية لها صغيرة وضيقة. كما وتساعد حلقة الهسترة في ايجاد الانفاذية المغناطيسية الابتدائية (μ_i) والاستبقائية المغناطيسية (B_r) والقوة القهرية (H_c) [2,3].

4- النتائج والمناقشة:

يتضمن مناقشة نتائج البحث الحالي اختيار الفيرايبت الملائم استخدامه كقلب في المحولة الكهربائية التي تعمل عند الترددات العالية في المدى الترددي (0.1-100 MHz)، ومن دراسة الخصائص التركيبية والفيزيائية تم الاستنتاج بان درجة حرارة التليد الملائمة للحصول على الطور الفيرايئي للسلسلة N هي 1400⁰ م، اما بالنسبة لفيرايئات السلسلتين NC و NCC كانت

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

درجة التلييد مساوية الى 1250⁰ م. كما وتم تحديد نوع الفيراييت المطلوب من خلال دراسة الانفاذية المغناطيسية وعامل الفقد المغناطيسي وعامل الفقد النسبي بالاضافة الى ثابت العزل الكهربائي وعامل الفقد الكهربائي للسلسلة N وتم اختيار الفيراييت N6-1400. وبعد ذلك تم تطعيمها بايونات النحاس المتمثلة بالسلسلة NC ،ومن دراسة الخصائص المذكورة لهذه السلسلة NC ليتم الاستنتاج بان الفيراييت NC3-1250 هو الافضل كمادة قلب محولة ومن ثم قمنا بتحسين هذا الفيراييت وذلك بتطعيمها بايونات الكوبلت لتمثل السلسلة NCC وايضا من دراسة الخصائص اعلاه اسخلصنا بان الفيراييت NCC3-1250 هو الافضل لاستخدامها كمادة قلب للمحولات الكهربائية عند الترددات العالية. واخيرا يتم اكمال قياس بعض المواصفات لهذا الفيراييت مثل (المقاومة المستمرة والمتناوبة - قيمة الفيض المغناطيسي الاشعاعي B_s - القوة القهرية H_c - الفيض المغناطيسي الاستبقائي B_r).

1-4- الخصائص التركيبية:

وتتضمن دراسة نمو الاطوار الفيراييتية من خلال فحوصات حيود الاشعة السينية والتصوير الضوئي للنماذج علاوة على حساب الكثافة والمسامية للنماذج وكما يلي في ادناه:

1-1-4- فحص حيود الاشعة السينية:

للتأكد من الحصول على الطور الفيراييتي تم اللجوء فحص لنماذج السلاسل الفيراييتية (N و NC و NCC) بحيود الاشعة السينية والاشكال (4) - (7) تبين ذلك، اذ ان الشكلين (2) ، (3) يمثلان اطياف حيود الاشعة السينية لفيراييتات النيكل - زنك (للسلسلة N) الملبدة عند درجة حرارة 1300 و 1400⁰ م ، اذ نلاحظ من الشكلين بان النماذج الملبدة عند الدرجة 1400⁰ م قد اكتملت نموها للطور الفيراييتي. وقد اظهرت النتائج وجود بعض الاطوار البينية عند درجة حرارة التلييد الواطنة والتي توثر سلبا في الخصائص الكهربائية والمغناطيسية مما يعيق استخدامها كمادة قلب في المحولات. واكدت طيف حيود الاشعة السينية على حصول ونمو الاطوار الفيراييتية وغياب الاطوار البينية والغير المرغوبة فيها بشكل تام وذلك عند تلييد السلسلة N بدرجة حرارة 1400⁰ م. في حين يتم تلييد السلسلتين NC و NCC عند درجة حرارة 1250⁰ م والشكلين (4) و (5) يمثلان ذلك. كما ونلاحظ ايضا ازاحات صغيرة في قمم طيف الحيود نحو القيم العالية لزوايا الحيود (2θ) لفراييتات السلسلتين NC و NCC، وذلك بسبب كبر انصاف اقطار أيونات (النحاس 0.72⁰A و













تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

.....
د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م.عمار مخلف جاسم

الكوبلت (0.72^0A) المعوضة جزئيا بدلا من ايون النيكل 0.69^0A في فرايتات النيكل -
زنك. اذ ان كبر الايون المعوض يسبب تشويه بسيط في ابعاد الشبكة البلورية ضمن
التركيب الفرايتي وبالتالي يسبب الازاحة للقمم في طيف الحيود.







تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



4-1-2- التصوير بالمجهر الضوئي :

ان فحص النماذج من خلال حيود الاشعة السينية يعطي بيانات كاملة عن التركيب الطوري للنماذج ولكنها غير كافية لدراسة الخصائص التركيبية، لذا كان من الضروري تصوير النماذج بالمجهر الضوئي وبتكبير 500X.

الشكلين (6) و (7) تمثلان صورة سطوح فراياتات السلسلة N الملبدة عند 1300 و 1400 م⁰ على التوالي وبتكبير 500X حيث يلاحظ من هذه الصور بان الحجم الحبيبي تتغير مع درجة حرارة التليد والصيغة التركيبية لفراياتات السلسلة N، اذ تتراوح الاحجام الحبيبية من 5 الى 10 مايكرونات للنماذج الملبدة عند 1300 م⁰ في حين تتراوح بين 5 و 20 مايكرونات للنماذج الملبدة عند 1400 م⁰. ويتبين من ذلك بان الحجم الحبيبي يتناسب طرديا مع درجة حرارة التليد، الشكلين (8 و 9) تمثلان صورة سطوح فراياتات السلسلة NC الملبدة عند 1150 و 1250 م⁰

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

على التوالي، في حين (10 و 11) تمثلان صور السطحية لنماذج السلسلة NCC الملبدة عند 1150 و 1250 م⁰ على التوالي. ويتبين من هذه الأشكال بان الاحجام الحبيبية تتراوح بين 5 و 15 مايكرومتر للنماذج الملبدة عند درجة تلييد 1150 و 1250 م⁰.

4-1-3 - الكثافة الظاهرية:

تم قياس الكثافة الظاهرية للفرايتات المحضرة بطريقة ارخميدس ودرجت في الجدول (3)، ورسمت هذه القيم على شكل منحنيات والأشكال (12) و (13) و (14) تمثل الكثافة الظاهرية كدالة لنسب مولية لايونات الزنك والنحاس والكوبلت للنماذج المحضرة على التوالي عند درجات حرارة تلييد مختلفة . بالنسبة للسلسلة N نلاحظ ان الكثافة تزداد بزيادة درجة حرارة التلييد وصولاً الى 4.93 غم/سم³ للفرايت N6 في حين نلاحظ زيادة الكثافة واستقرارها مع درجة التلييد للسلسلة NC وصولاً الى القيمة 4.863 غم/سم³ للفرايت NC3، اما في حلة السلسلة NCC تزداد الكثافة مع درجة حرارة التلييد وصولاً الى القيمة 4.891 غم/سم³ للفرايت NCC3. وهذه النتائج متأتية من الحصول على طور فيرايتي متكامل واختفاء الاطوار الغريبة والمواد غير المتفاعلة عند درجات التلييد العالية. كما ان انخفاض درجة حرارة التلييد المثالية للسلسلتين NC و NCC هي بسبب وجود ايونات النحاس التي تخفض من درجة حرارة التلييد، اذ ان زيادة درجة الحرارة اكثر يسبب في انصهار وتواجد المسامات مما يقلل الكثافة. من كل ماسبق حول الخصائص التركيبية نستنتج ان درجة حرارة التلييد المثالية هي 1400 م⁰ للسلسلة N و 1250 م⁰ للسلسلتين NC و NCC .









جدول (3): قيم الكثافة الظاهرية لنماذج السلاسل الفيرايتية المحضرة عند درجات حرارة مختلفة

الكثافة الظاهرية (غم/سم ³) عند درجة حرارة التلييد							الفيرايت
1400 م ⁰	1350 م ⁰	1300 م ⁰	1250 م ⁰	1200 م ⁰	1150 م ⁰	1050 م ⁰	
4.795	-	4.71	-	4.668	-	-	N2
4.81	-	4.727	-	4.684	-	-	N3
4.842	-	4.747	-	4.711	-	-	N4
4.87	-	4.763	-	4.727	-	-	N5
4.93	-	4.795	-	4.75	-	-	N6
4.91	-	4.793	-	4.732	-	-	N7
4.894	-	4.786	-	4.719	-	-	N8
-	4.853	-	4.841	-	4.817	4.8026	NC1
-	4.833	-	4.85	-	4.822	4.809	NC2
-	4.827	-	4.863	-	4.815	4.8053	NC3
-	4.831	-	4.858	-	4.816	4.804	NC4
-	4.837	-	4.863	-	4.815	4.8104	NC5
-	4.853	-	4.866	-	4.835	4.805	NCC1

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م.عمار مخلف جاسم









-	4.847	-	4.863	-	4.833	4.807	NCC2
-	4.848	-	4.891	-	4.83	4.813	NCC3
-	4.857	-	4.866	-	4.84	4.833	NCC4



شكل (6): التصوير بالمجهر الضوئي لفرايئات السلسلة N الملبدة عند درجة حرارة 1300 م⁰.

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية









د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



شكل (7): التصوير بالمجهر الضوئي لفرائبات السلسلة N الملبدة عند درجة حرارة 1400 °م .

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم











شكل (9): التصوير بالمجهر الضوئي
لفرايئات السلسلة NC الملبدة
عند درجة حرارة 1250⁰ م.

شكل (8): التصوير بالمجهر الضوئي
لفرايئات السلسلة NC الملبدة
عند درجة حرارة 1150⁰ م.

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم




شكل (11): التصوير بالمجهر الضوئي
لفرايئات السلسلة NCC الملبدة
عند درجة حرارة 1250 °م .


شكل (10): التصوير بالمجهر الضوئي
لفرايئات السلسلة NCC الملبدة
عند درجة حرارة 1150 °م .

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية


د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



شكل (12): تغير كثافة النماذج الفيرومغناطيسية $Ni_{0.7-x}Zn_{0.3+x}Fe_2O_4$ (السلسلة N) الملبدة عند درجات مختلفة مع نسب التعويض x.



شكل (13): تغير كثافة النماذج الفيرومغناطيسية $Ni_{0.4-y}Zn_{0.6}Cu_yFe_2O_4$ (السلسلة NC) الملبدة عند درجات مختلفة مع نسب التعويض y.



شكل (14): تغير كثافة النماذج الفيرومغناطيسية $Ni_{0.25-z}Zn_{0.6}Cu_{0.15}Co_zFe_2O_4$ (السلسلة NCC) الملبدة عند درجات مختلفة مع نسب التعويض z.

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

4-2- الخصائص المغناطيسية:

من خلال دراسة الخصائص التركيبية لنماذج كافة السلاسل قيد البحث تم اعتماد درجة حرارة التلييد 1400°C لفرايتات السلسلة N و 1250°C للسلسلتين NC و NCC والتي ادت الى تحضير فرايتات ملائمة الاستخدام في قلوب المحولات الكهربائية عند الترددات العالية. كما وتم استخدام مديين لتردد الفحص والقياس (0.1-100MHz) و (100-500MHz). تم استخدام نماذج ذات اشكال حلقيه لتلام الفحص بمنظومة LCR meter وبالابعاد : قطر داخلي (12 mm) وقطر خارجي (20 mm) وسمك (3.5 mm).


الاشكال (15) و (16) و (17) تمثل تغير قيم الانفاذية النسبية الحقيقية كدالة للتردد في المدى (0.1-500)MHz لفرايتات السلاسل N و NC و NCC على التوالي. نلاحظ من الاشكال بان الانفاذية تكون ثابتة عند القيم في المدى (0.1-2)MHz في حين تزداد مع التردد لكافة السلاسل وصولا الى القيمة 313 عند 10MHz للفرايت N6 وبعدها تبدأ قيم الانفاذية بالهبوط التدريجي وصولا الى القيمة 50 عند التردد 200 MHz وكما موضح في الشكل (15). ومن الشكل (16) نلاحظ ان NC3 تمتلك اعلى انفاذية ضمن السلسلة NC، في حين النموذج NCC3 هو الاخر يمتلك اعلى انفاذية ضمن السلسلة NCC والشكل (17) يبين ذلك.

علاوة على الانفاذية المغناطيسية النسبية فان المفايد المغناطيسية تعتبر من المعلمات المهمة جدا في تحديد امكانية استخدام المادة الفيرايتية في المحولات الكهربائية وفضل القيم الواطئة للمفايد. الاشكال (18) و (19) و (20) تمثل تغير عامل الفقد المغناطيسي للفرايتات مع التردد، اذ نلاحظ حصول النماذج N6 و NC3 و NCC3 على اوطأ القيم (اقل من 0.2) في المدى الترددي (0.1-20)MHz. اما بالنسبة لمعلمة الفقد المغناطيسي النسبي كدالة للتردد لنماذج السلاسل الفيرايتية فهي موضحة في الاشكال (21) و (22) و (23)، اذ يلاحظ امتلاك النماذج N6 و NC3 و NCC3 لاوطأ قيم عامل الفقد المغناطيسي النسبي وهي (اقل من 200×10^{-6}) في المدى الترددي (0.1-20)MHz. ان الانفاذية المغناطيسية النسبية تتاثر بالحجم الحبيبي والتركيب البلوري والكثافة والمسامية للفرايتات، وان كافة هذه المعلمات هي الاخرى تتاثر بدرجة حرارة التلييد. ان حصول النماذج N6 و NC3 و NCC3 على افضل المواصفات جاءت من الحجم الحبيبي الكبير والكثافة العالية والمسامية الواطئة علاوة على خلو التركيب البلوري من الاطوار الغريبة.


تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم


ولاجل معرفة درجة حرارة كوري للنماذج ، قمنا بقياس الانفاذية النسبية كدالة لدرجة الحرارة ومن نقطة الانحدار المفاجئ للانفاذية تم تحديد درجة كوري ، ووجدت بان النماذج N6 و NC3 و NCC3 تمتلك درجة حرارة كوري عالية (اكبر من 150 م⁰) وهذا يؤكد ثبات الخصائص المغناطيسية حتى عند ارتفاع درجة حرارة النموذج المستخدم كقلب للمحولات الكهربائية وبدل هذا ايضا على كفاءة المادة قيد البحث.، والاشكال (24) و (25) و (26) تبين ذلك،



شكل (15): تغير الانفاذية المغناطيسية النسبية مع التردد لفرايئات السلسلة N الملبدة عند 1400 م⁰ .




شكل (16): تغير الانفاذية المغناطيسية النسبية مع التردد لفرايئات السلسلة NC الملبدة عند 1250 م⁰ .




شكل (17): تغير الانفاذية المغناطيسية النسبية مع التردد لفرايئات السلسلة NCC الملبدة عند 1250 م⁰ .

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية


د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



شكل (18) : تغيير عامل الفقد المغناطيسي مع التردد لفرايتات السلسلة N الملبدة عند 1400 م⁰.




شكل (19) : تغيير عامل الفقد المغناطيسي مع التردد لفرايتات السلسلة NC الملبدة عند 1250 م⁰.




شكل (20) : تغيير عامل الفقد المغناطيسي مع التردد لفرايتات السلسلة NCC الملبدة عند 1250 م⁰.

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية


د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



شكل (21): تغير عامل الفقد المغناطيسي النسبي مع التردد لفرايتات السلسلة N الملبدة عند 1400 م⁰.




شكل (22): تغير عامل الفقد المغناطيسي النسبي مع التردد لفرايتات السلسلة NC الملبدة عند 1250 م⁰.




شكل (23): تغير عامل الفقد المغناطيسي النسبي مع التردد لفرايتات السلسلة NCC الملبدة عند 1250 م⁰.

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية


د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



شكل (24) : درجة حرارة كوري T_C كدالة للتردد لفرايئات السلسلة N الملبدة عند $1400 \text{ }^\circ\text{C}$ م.



شكل (25) : درجة حرارة كوري T_C كدالة للتردد لفرايئات السلسلة NC الملبدة عند $1250 \text{ }^\circ\text{C}$ م.



شكل (26) : درجة حرارة كوري T_C كدالة للتردد لفرايئات السلسلة NCC الملبدة عند $1250 \text{ }^\circ\text{C}$ م.

مجلة

مجلة



تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

4-3- الخصائص الكهربائية:

تم استخدام نماذج على شكل اقراص بقطر 20 mm وسمك 3.5 mm ملبدة عند درجة حرارة 1400°C للسلسلة N و 1250°C للسلسلتين NC و NCC ، اذ تم طلاء طرفي الاقراص بغشاء من الالمنيوم بالترسيب الحراري. وباستخدام منظومة LCR meter تم قياس وحساب ثابت العزل الكهربائي وعامل الفقد الكهربائي عند درجة حرارة المحيط 25°C كدالة للتردد في المدى 0.1- 100 MHz .

الاشكال (27) و (28) و (29) تبين تغير قيم ثابت العزل الكهربائي ϵ_r مع التردد لنماذج فيرايتية مختلفة، اذ يلاحظ تناقص تدريجي لثابت العزل مع زيادة التردد ولكافة النماذج. يتبين من الاشكال ان اعلى قيم لثابت العزل الكهربائي كانت للنماذج N6 و NC3 و NCC3 عند الترددات العالية . اما بالنسبة لعامل الفقد الكهربائي $\tan \delta\epsilon$ فقد كانت ذات قيم واطئة جدا" اذ كانت اقل من 0.2 للنموذج N6 عند المدى 0.1- 60 MHz كما موضح في الشكل (30) ، في حين بلغت القيمة 0.1 للنموذج NC3 عند المدى الترددي 0.1- 60 MHz كما موضح في الشكل (31) ، بينما كانت قيمة عامل الفقد الكهربائي للنموذج NCC3 اقل من 0.1 عند المدى الترددي 0.1- 60 MHz والشكل (32) يوضح ذلك.

ان انتظام تناقص او تزايد ثابت العزل الكهربائي وامتلاكها قيما عالية مستمرة تتأتى من استقرارية الطور الفيرايتي مع تجانس الحجم الحبيبي للنماذج . كما ان عدم وجود المسامات بين الحبيبات (الكثافة العالية) للنماذج كانت هي الاخرى سببا اخر لاستقرارية ثابت العزل الكهربائي في المدى الترددي العامل.


فرايات النيكل - زنك بشكل عام تمتلك مقاومة كهربائية عالية عند الترددات الواطئة جدا". اذ تمتلك فرايات السلاسل N و NC و NCC مقاومة كهربائية مستمرة ($\rho_{d.c}$) القيم $10^4 - 10^6 \Omega.m$ ، بينما بلغت المقاومة الكهربائية المتناوبة ($\rho_{a.c}$) القيم ($15 - 60 \Omega.m$) للنماذج N6 و NC3 و NCC3 ضمن المدى الترددي 0.1- 100 MHz وهذه نتيجة جيدة تدل على ان قيم التوصيلية الكهربائية ($\sigma_{a.c}$) واطئة جدا" وتبلغ القيم ($1.2 \times 10^{-2} - 2 \times 10^{-2} \Omega^{-1}.m^{-1}$) عند الترددات العالية ضمن نفس المدى الترددي للمقاومية . ان القيم المذكورة اعلاه للتوصيلية الكهربائية ($\sigma_{a.c}$) عند الترددات العالية هي السبب في انخفاض قيم الفقد الكهربائي للنماذج الفيرايتية قيد البحث الحالي ، اذ ان هذه القيم سوف تكون المسؤولة عن غياب التيارات

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية


د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

الدوامية eddy current عند الترددات العالية وبذلك نقل خسائر الكهربائية للمحولة وبالتالي ترتفع


كفاءة المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات العالية



شكل (27): تغيير ثابت العزل الكهربائي ϵ مع التردد لفرايبرات السلسلة N الملبدة عند 1400 م⁰




شكل (28): تغيير ثابت العزل الكهربائي ϵ مع التردد لفرايبرات السلسلة NC الملبدة عند 1250 م⁰




شكل (29): تغيير ثابت العزل الكهربائي ϵ مع التردد لفرايبرات السلسلة NCC الملبدة عند 1250 م⁰

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية


د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم



شكل (30): تغيير عامل الفقد الكهربائي مع التردد لفرايئات السلسلة N الملبدة عند 1400 م⁰.



شكل (31): تغيير عامل الفقد الكهربائي مع التردد لفرايئات السلسلة NC الملبدة عند 1250 م⁰.



شكل (32): تغيير عامل الفقد الكهربائي مع التردد لفرايئات السلسلة NCC الملبدة عند 1250 م⁰.

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

5- الية اختيار مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل في المدى (0.1 – 100) MHz :

تم تحضير عدد كبير من التراكيب الفيرائيتية عند درجات حرارة مختلفة ومن دراسة الخصائص التركيبية (طيف حيود الاشعة السينية - الكثافة) تم اعتماد درجة حرارة اتليد 1400 °C للسلسلة N و 1250°C للسلسلتين NC و NCC . وبعد دراسة الخصائص الكهربائية (ثابت العزل - عامل الفقد الكهربائي - المقاومة والتوصيلية الكهربائية) والخصائص المغناطيسية (الانفاذية المغناطيسية النسبية - وعامل الفقد المغناطيسي- وعامل الفقد المغناطيسي النسبي- درجة كوري) تم اعتماد النماذج N6-1400 و NC3-1250 و NCC3-1250 والتي تمتلك الخصائص المثلى لاستخدامها كقلب في المحولات الكهربائية في المدى الترددي (0.1-100 MHz) والجدول (4) ادناه يبين ذلك.

جدول (4): الخصائص المهمة والضرورية للنماذج الفيرائيتية المحضرة والتي تلائم استخدامها في المحولات.

(NCC3- 1250) 0.1-100 MHz	(NC3- 1250) 0.1-100 MHz	(N6- 1400) 0.1-100 MHz	الخاصية
210 - 340	170 -260	220 -335	درجة كوري T_c (°C)
4.891	4.863	4.932	الكثافة (g/ cm ³)
$10^4 - 10^6$			$\rho_{d.c}$ (Ω.m) المقاومة
27- 12	30-60	15 - 35	$\rho_{a.c}$ (Ω.m) المقاومة
200 -720	90 -590	65 - 280	الانفاذية المغناطيسية μ_r
12- 47	9 - 38	16 -39	ثابت العزل ϵ_r
0.027 -0.023 0.023 -0.0843	0.032 – 0.028 0.028 – 0.0852	0.032 -0.030 0.030 – 0.115	عامل الفقد المغناطيسي $\tan \delta\mu$
(110 -100) and (100 to \geq 1500)	(110 -100) and 100 to \geq 1500	(120 -110) and (110 to \geq 1500)	عامل الفقد المغناطيسي النسبي $\tan \delta\mu / \mu_i * 10^{-6}$
			$\tan \delta\epsilon$ الفقد الكهربائي
245 - 310	206 – 232	184 -220	اشباع الفيض المغناطيسي (B _s) mT at 1200A/m
70- 175	75 -160	150 -60	الاستبقائية المغناطيسية (B _r) mT
20- 40	25-43	35- 54	القوة القهرية المغناطيسية (H _c) A/ m

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م. عمار مخلف جاسم

6- الاستنتاجات:

من خلال عمليات التحضير والفحص ودراسة الخصائص التركيبية والفيزيائية والكهربائية والمغناطيسية تم التوصل الى جملة من الاستنتاجات وكما يأتي:-

- تم تحضير فرايتات السلاسل N و NC و NCC والحصول على نماذج متراسة ذات كثافة ظاهرية عالية تصل الى حدود 4.93 g/cm^3 ومسامية واطئة جدا وحجوم حبيبية بحدود $20 \mu\text{m}$ ، وهذه ساعدت كثيرا في الحصول على قيم عالية للنافذية بحدود 700 في المدى 0.1-20 MHz .
- تم قياس وحساب المفايد الكهربائية والمغناطيسية في مدى الترددات العالية وكانت في اغلب الاحوال اقل من 0.085 وذلك بسبب ارتفاع المقاومة الكهربائية من جهة وتجانس وكبر الاحجام الحبيبية للنماذج المحضرة، وبالنتيجة كل ذلك يساعد في تقليل التيارات الدوامية الى حد كبير ومما يسهل من استخدامها في مجال الترددات العلية بدون خسارة.
- ومن دراسة الهسرة المغناطيسية للنماذج N6 و NC3 و NCC3 حصلنا على قيم واطئة للقوة القهرية H_c (20 A/m) فيض الاستبقائي B_r (60mT) مع ارتفاع قيمة فيض الاشباع B_s (310 mT).

7- (المصادر)References:


- [1] V. L. O. BritoL . F. A. de Almeida, A. K. Hirata and A. C. C. Migliano , Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 13,pp. 103-112, 2010.
- [2] C.Heck, "Magnetic Materials and their Applications", London:Butterworths,1974.
- [3] Kingery. W. D., Bowen. H.K, Uhlmann D.R. Introduction to Ceramics, 1976.
- [4] S. K. Date, and others, phys. stat. sol. (c) 1, No. 12, 3495-3498 (2004).
- [5] Chul Won Kim and Jae Gui Koh, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 41, No. 3 pp. 364_370, September 2002.
- [6] N. Podyal, Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles, M.Sc. thesis, University of texaz at arlington, December 2005,USA,
- [7] M. Arshed, M. Siddique, M. A. Islam, N. M. Butt, T. Abbas, M. Ahmed, Solid State Communications **93**, 599 (1995).
- [8] M. A. Amer, and others, Egypt. J. Solids, Vol. (28), No. (2), (2005).
- [9] B. Parvatheeswara Rao, and others, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Vol. 7, No. 2, pp. 701 – 704, April 2005.
- [10] A. T. Raghavender and K. M. Jadhav, Bull. Mater. Sci., Vol. 32, No. 6, pp. 575-578, December 2009.
- [11] M. K. El-Nimr, M. A. Ahmed and M. A. El hiti, J. Mater. Sci. Letters 13, 1500 (1994).
- [12] B. Parvatheeswara Rao, and others, Journal of Electrical Engineering, Vol. 57. No. 8/S, pp.130-133, 2006.
- [13] A.A. Sattar, H.M. El-Sayed, and M.M. El-Tabey, Journal of Applied Sciences 5 (1):pp. 162-168, 2005.
- [14] J. Job Thomas, S. Krishnan and N. Kalarikkal, 1st International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites (6 – 8 April 2009, Kottayam, India).

تصنيع مادة قلوب المحولات الكهربائية التي تعمل عند الترددات المتوسطة والعالية

د. صباح محمد علي ، د. سلام حسين علي الحداد ، م.عمار مخلف جاسم

[15] L. V. Lemos, F. C. L. Melo, V. L. O. Brito and A. C. C. Migliano, Progress In Electromagnetics Research, PIER 91, 303–318, 2009.

[16] B. E. Warren, X-ray Diffraction, Addison-Wesley, Reading, MA, p.253, (1980).



Manufacturing of Electric Transformer Core Materials Operating At Medium and High Frequencies.

Abstract

Samples should be made and prepared as Ferrites chains $N(\text{Fe}+\text{Ni}+\text{Zn})$, $Nc(\text{Fe}+\text{Ni}+\text{Zn}+\text{Cu})$ and $Ncc(\text{Fe}+\text{Ni}+\text{Zn}+\text{Cu}+\text{Co})$ which has been high backing density seems to be around 4.93 g/cm^3 with grain size $20\mu\text{m}$, guiding to get permeability with 700 in the range (0.1-20)MHZ. Electrical and Magnetic losses in the high frequencies less than 0.085. Because the resistivity as well as the coarse grain sizes and homogeneity. All this has being decreased the eddy currents which means it is suitable in high frequencies fields without huge losses. The magnetic hysteresis for all samples specially N6, Nc3 and Ncc3 shows low in $H_c(20\text{A/m})$, $B_r(60\text{mT})$ with increasing in $B_s(310 \text{ mT})$.